

## Фарба фасадна SmartFormula

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** високомолекулярна полімерна акрилова фасадна фарба призначена для створення атмосферостійких фасадних покриттів. Застосовується для фарбування фасадів з підвищеними вимогами до довговічності, а також для створення зносостійких та вологостійких покриттів всередині приміщень. Фарба може бути застосована для фарбування бетонних і інших мінеральних, цементно-вапняних та штукатурно-вапняних поверхонь, атмосферостійкої силікатної цегли, для ремонтного фарбування міцних покриттів, систем утеплення фасадів.

**ВЛАСТИВОСТІ:** фарба дозволяє сформувати покриття з високою дифузійною здатністю, відрізняється стійкістю до УФ-випромінення, має високу адгезію до різних складних поверхонь. Висока покривна здатність перекриває поверхню в один шар. Сформоване покриття має високий показник світлостійкості та стійкості до вигорання кольорів. Завдяки найвищому показнику паропроникності пофарбована поверхня захищена від проростання моху та утворення плісняви. Матеріал розроблено та виготовлено у відповідності до технології Smart від ТМ «NOVA».

**СКЛАД:** акрилова дисперсія синтетичної смоли, мінеральні пігменти, наповнювачі та функціональні добавки.

**РОЗЧИННИК:** вода.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:** підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття, бруд та висоли слід ретельно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Тріщини та нерівності вирівняти фасадною шпаклівкою. Поверхні обробити акриловою ґрунтовкою «ТМ NOVA» згідно інструкції. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Перед застосуванням фарбу ретельно вимішати. При необхідності потрібно розвести чистою водою до потрібної в'язкості не більш ніж 10%. Роботи рекомендовано проводити при температурі від +5°C до +30°C і вологості не вище 80%.

**КОЛЬОРИ ТА КОЛЬОРУВАННЯ:** фарба білого кольору. Тонується універсальними кольорувальними пастами або за системами NCS, RAL, Color Mix та Select. Максимальна кількість кольорувальної пасты не має перевищувати 5% від ваги фарби. База «А».

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати «туман» при розпилюванні. При потраплянні в очі і на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

**УТИЛІЗАЦІЯ:** здавати на вторинну переробку тільки порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можуть утилізуватися як побутове сміття.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ:**

- 1 клас паропроникності плівки покриття відповідно до BS EN 1062-1:2004.
- Перекриває поверхню в один шар.
- Стійка до вигорання.
- **Витрата:** 1кг фарби вистачає на фарбування 9-11м<sup>2</sup> (одношарове покриття). Витрата фарби може змінюватись в залежності від типу та вибираючих властивостей основи, методу фарбування (пензлем, валиком, фарборозпилювачем).
- Час висихання кожного шару 1-2 години, повне висихання – 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. Час висихання збільшується при зменшенні температури навколишнього середовища, збільшенні товщині шару, підвищенні вологості повітря.
- Даний продукт містить ≤ 40 г /l (г/л) ЛОС. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/3) складає: 75 г/l (г/л) (з 2021 р.), 40 г /l (г/л) (з 2024 р.).
- В'язкість – 9300-9500 мПас.
- Густина – 1,7 кг/л
- Сухий залишок – 72-74%.

**СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ:** наносити щіткою, валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) бажано у два шари. Для зручності нанесення 1-го шару допускається розбавлення водою (максимум до 10%). При нанесенні другого шару фарбу не розбавляти. Не наносити фарбу під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ:** зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Не допускати заморожування фарби та зберігання в розбавленому стані.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 36 місяців з дати виготовлення в оригінальній щільно закритій тарі. Дата виготовлення та партія вказані на упаковці.

**Відповідає ДСТУ EN 1062-1:2012.**

**Виготовлено згідно ТУ У 20.3-43986344-001:2021.**