

## Емаль акрилова універсальна напівматова

**ПРИЗНАЧЕННЯ:** для захисного та декоративного оздоблення заґрунтованого чорного металу (сталь, чавун, радіатори та труби опалення), дерев'яних (вікна, двері, меблі, дитячих іграшок, дерев'яних панелей, ДСП, ДВП, МДФ, тощо) та мінеральних (цегла, штукатурка, бетон), а також раніше пофарбованих алкідними, олійно-фталевими, акриловими фарбами або обклеєних шпалерами поверхонь. Для застосування всередині та зовні приміщень.

**ВЛАСТИВОСТІ:** Стійкий до дії води та УФ-променів. Швидко сохне, майже не має запаху. Продукт має довговічні декоративно-захисні властивості, не жовтіє з часом. Витримує дію температури до +100°C та високі водовідштовхувальні властивості. Чудова покривна здатність та відмінна адгезія до поверхні.

**СКЛАД:** акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі та функціональні добавки.

**РОЗЧИННИК:** вода.

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:** поверхня повинна бути міцною та чистою. Нетривкі старі покриття ретельно видалити, очистити від пилу, іржі, окалини, висолів, масляних плям, бруду та знежирити. Нові металеві поверхні обробити відповідною антикорозійною ґрунтовкою. Гладкі поверхні зашліфувати до матового стану. Уражену шкідниками деревину обробити продуктом Засіб протигрибковий ТМ "NOVA" згідно рекомендацій. Мінеральні поверхні обробити Ґрунт-концентратом ТМ "NOVA" згідно рекомендацій.

**СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ:** наносити щіткою, валиком або фарборозпилювачем у 1-2 шари. У разі необхідності допускається розбавлення водою (максимум до 5%). Не наносити під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

**КОЛЬОРИ ТА КОЛЬОРУВАННЯ:** емаль білого кольору. Тонується універсальними кольорувальними пастами або за системами NCS, RAL. Максимальна кількість кольорувальної пасти не має перевищувати 5% від ваги фарби. База «А».

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:** зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати при розпилюванні. При потраплянні в очі і на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

**УТИЛІЗАЦІЯ:** здавати на вторинну переробку тільки порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можуть утилізуватися як побутове сміття.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ:**

- Стійкість до вологого стирання по ДСТУ EN 13300 – 1 клас.
- **Витрата:** 1кг емалі вистачає на фарбування 8-10м<sup>2</sup> (одношарове покриття). Витрата може змінюватись в залежності від типу та вбираючих властивостей основи, методу фарбування (пензлем, валиком, фарборозпилювачем).
- Час висихання одного шару – 1 година, повне висихання – 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. Час висихання збільшується при зменшенні температури навколишнього середовища, збільшенні товщині шару, підвищенні вологості повітря. Максимальну міцність досягається через 28 діб після фарбування.
- Даний продукт містить  $\leq 45$  g/l (г/л) ЛОС. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/4) складає: 150 g/l (г/л) (з 2021 р.), 130 g/l (г/л) (з 2024 р.).
- В'язкість – 3000-3500 мПас.
- Густина – 1,2 кг/л
- Ступінь блиску – напівматова
- Сухий залишок – близько 45%

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ:** зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Не допускати заморожування фарби та зберігання в розбавленому стані.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 36 місяців з дати виготовлення в оригінальній щільно закритій тарі. Дата виготовлення та партія вказані на упаковці.

**Відповідає ДСТУ EN 1062-1:2012**

**Виготовлено згідно ТУ У 20.3-43986344-001:2021.**